光 学 特 性 デ ー タ

Sample : **METALSILVER-M**
Data : 97.08.07

STD. WHITE	=	180
PG (H)	=	2.44
PG (V)	=	0.00
α (H) R	=	+ 25.00°
α (H) L	=	- 20.00°
α (V) R	=	+ 0.00°
α (V) L	=	- 0.00°
β (H) R	=	+ 30.00°
β (H) L	=	- 25.00°
β (V) R	=	+ 0.00°
β (V) L	=	- 0.00°

(α) = 半値角(ﾋﾟｰｸｹﾞｲﾝの1/2の値)
(β) = 1／3角(ﾋﾟｰｸｹﾞｲﾝの1/3の値)

HORIZONTAL

Angle	nt	Gs	Angle	nt	Gs
- 85.0°	23.00	0.13	+ 2.5°	439.00	2.44
- 80.0°	25.00	0.14	+ 5.0°	424.00	2.36
- 75.0°	27.00	0.15	+ 10.0°	364.00	2.02
- 70.0°	27.00	0.15	+ 15.0°	289.00	1.61
- 65.0°	30.00	0.17	+ 20.0°	221.00	1.23
- 60.0°	34.00	0.19	+ 25.0°	165.00	0.92
- 55.0°	40.00	0.22	+ 30.0°	125.00	0.69
- 50.0°	47.00	0.26	+ 35.0°	94.00	0.52
- 45.0°	58.00	0.32	+ 40.0°	72.00	0.40
- 40.0°	74.00	0.41	+ 45.0°	57.00	0.32
- 35.0°	95.00	0.53	+ 50.0°	46.00	0.26
- 30.0°	126.00	0.70	+ 55.0°	39.00	0.22
- 25.0°	168.00	0.93	+ 60.0°	34.00	0.19
- 20.0°	222.00	1.23	+ 65.0°	30.00	0.17
- 15.0°	290.00	1.61	+ 70.0°	27.00	0.15
- 10.0°	362.00	2.01	+ 75.0°	24.00	0.13
- 5.0°	421.00	2.31	+ 80.0°	22.00	0.12
- 2.5°	437.00	2.43	+ 85.0°	22.00	0.12